

FICHE PRODUIT

PETRI S1 P SRC



Description du modèle: Chaussure basse, en tissu **BreaTEX** au tissage 3D hautement respirant et **Microtech**[®], couleur noir, doublure en tissu **Sany-Dry**[®], antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Semelle de propreté **Cofra Soft** amovible, en polyuréthane souple et confortable, revêtue en tissu. Languette à soufflet contre les corps étrangers. Embout en cuir anti-abrasion.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.

Réf. de prod. 78450-002
Cat. de sécurité S1 P SRC
Pointures 36 - 47
Poids (Pt. 42) 460 g
Forme A
Largeur de la chaussure 11

MATERIAUX

Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra léger et au choc de 200 J	Parag. EN ISO 20345 5.3.2.3	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4				
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1	Résistance à la compression (hauteur libre après choc)	mm	18,2	≥ 14
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	18,7	≥ 14
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profilé du talon	6.2.4	Résistance à la perforation	N	1300	≥ 1100
	BreaTEX au tissage 3D, hautement respirant, couleur noir	5.4.6	Résistance électrique - en lieu humide	MΩ	288	≥ 0.1
		5.4.3	- en lieu sec	MΩ	538	≤ 1000
		5.5.3	Absorption du choc au talon	J	> 28	≥ 20
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 99,2	≥ 0,8
		5.5.3	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 794	> 15
		5.5.3	Résistance au déchirement	N	96,9	< 60
		5.5.3	Résistance à l'abrasion	cycles	> 100.000	
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 4,7	≥ 2
		5.5.3	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 40,6	≥ 20
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 6,7	≥ 2
		5.5.3	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 54,2	≥ 20
		5.5.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	35	≤ 150
		5.5.3	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1	≤ 4
		5.5.3	Résistance au détachement	N/mm	> 5	≥ 4
		5.5.3	semelle extérieure / semelle intérieure	%	- 0,9	≤ + 12
		5.5.3	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)		0,60	≥ 0,32
		5.5.3	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,51	≥ 0,28
		5.5.3	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,27	≥ 0,18
		5.5.3	SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,19	≥ 0,13
		5.5.3	SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)			