

K INDUSTRIES

Vêtements de travail



Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001

www.uniwork.it



RÉSULTATS AUX TESTS

MICRO S3 CI

CARACTÉRISTIQUES

TIGE : Cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPRETÉ : Unisoft avec absorbeur de choc
EMBOUT : Composite
LAME ANTIPERFORATION : Textile
SEMELE : X3 cramponnée en PU 2D
DOUBLURE : HK3 haute capacité respirante
POINTURE : 36 au 48
NORME ADDITIONNELLE : CI - Isolation contre le froid
RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC
METAL FREE
VERSION BASSE: Mesic S3 CI

Semelle Unisoft
incluse



NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

CERTIFICATION CIMAC
F-217-01503-19

PRÉCONISATION

BTP
SECOND ŒUVRE
TRAVAUX EXTÉRIEURS
INDUSTRIE
MAINTENANCE

5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"

Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents

Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,35
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,31
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,18
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,14

PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir fleur pigmentée hydro

5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 0,8	1,1
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 15,0	17,5

DOUBLURE HK3

5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 2,0	8,2
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 20,0	65,7

ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON

6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	31 J
--	----------	------

Isolation thermique - froid (CI)

5.13 isolation thermique du semelage (froid)	≤ 10°C	10°C
--	--------	------